



**SMILING HOUSE
STONE VARNISH**
Kőlak

Jellemzők:

A **SMILING HOUSE STONE VARNISH** alkil-szilikongyanta, alkid-uretángyanta stoddard oldószerben oldva. Különleges felület fényesítő ásványi építőanyag és fa felületekhez.

Külső megjelenés	<i>Opálos, barnás</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 09 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>21-55 °C</i>
Oldószer	<i>Szintetikus hígító</i>

- egykomponensű rendszer
- időjárási hatásnak ellenáll

Alkalmazás:

A **SMILING HOUSE STONE VARNISH** kül- és beltéren egyaránt felhasználható, kő, műkő, beton, téglá és fa felületek vízlepergető védelmére. A lakkbevonat csillogó, fényes hatást kölcsönöz a kezelt felületeknek. Függetlenül a falfelületekhez ajánljuk, mert esetleg csúszásveszélyt okozhat járőrfelületeken, de amennyiben próbakezelést végzünk és az nem igazolja a csúszásveszélyt úgy alkalmazhatjuk kevésbé igénybevett (csak gyengén kopásálló!) vízszintes felületeken is. A termék szilikon lakkot tartalmaz. Felhordásával a kezelt felületek egy speciális bevonatot kapnak. A bevonat ellenáll az időjárás viszontagságainak, vízlepergető, UV álló, ezáltal segít a kezelt felületek eredeti szépségét hosszú időn át megőrizni. A védelemnek köszönhetően a felületek nem fakulnak, nehezebben koszolódnak, könnyebb a tisztántartásuk, használatával elkerülhetőek a tél okozta károk (felfagyás, repedezés, mállás). Olyan helyeken alkalmazzuk, ahol nem szükséges a fal, felület lélegzése, mert a szer lezárja a felület kapillárisait.

Tárolás:

Eredeti, zárt edényben, 5-30 °C között tárolva 24 hónapig őrzi meg szavatossági idejét. Hosszabb ideig történő tárolás esetén a termék alkotóelemei szétválhatnak, ezért felhasználás előtt minden esetben keverjük fel! Használat után a terméket, eredeti edényébe, hermetikusan vissza kell zárni.

Feldolgozás:

A kezelendő felületnek mindenféle szennyeződéstől mentesnek, portalannak és szemre száraznak kell lennie. A termék felhasználható hígítás nélkül is, de jó minőségű szintetikus hígítóval hígíthatjuk igény szerint, maximum 50 %-os arányig. Felhordható ecsettel vagy szórással (szórás esetén jó minőségű szintetikus hígítóval 5-10 % arányban hígítsuk). Két rétegben kell felhordani, a két réteg felhordása között legalább 12 óra várakozási időt tartunk. A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Csapadékmentes időben +10-30 °C hőmérsékleti tartományban használható fel. Használat előtt mindig végezzünk próbakezelést egy eldugott helyen!

Kiadósság:

1 liter anyag 10-15 m² kőfelület, kezelésére elegendő.

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Biztonsági intézkedések: A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,1/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu