



**SMILING HOUSE
PROTECTOR MAX**
Olaj- és víztaszító ápolószer

Jellemzők:

A **SMILING HOUSE PROTECTOR MAX** szilán/sziloxán/műgyanta tartalmú elegy. Alkalmos ásványi eredetű, szervesetlen építőanyagok víz- és olajtaszítóvá tételére. Az eddig ismert impregnáló szerekkel szemben a hidrofób hatás (víztaszító hatás) mellett az oleofób hatás (olajtaszító hatás) is elérhető a **SMILING HOUSE PROTECTOR MAX** használatával. A **SMILING HOUSE PROTECTOR MAX**-szal bevont felületeket könnyebben meg lehet tisztítani a zsíros-, olajos-, festékes-, stb. szennyeződésektől.

Külső megjelenés	<i>fehér-sárgás, tejszerű</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 6 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,99 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>>100 °C</i>
pH	<i>kb. 6</i>

Alkalmazás:

- Terméskőből, műkőből és mázatlan kerámialapokból készült padlók könnyen tisztíthatóakká, ápolhatóakká tehetőek.
- Terméskő-, műkő- vagy rostcementlapokból készült ablakpárkányok és asztallapok a kezelés után nem foltosodnak.
- Mindenféle homlokzat, emlékmű és ház belsejében lévő kezelt felület könnyen megtisztítható a grafikák, plakátmaradványok és hasonló szennyeződések maradványaitól.

Tárolás:

A **SMILING HOUSE PROTECTOR MAX** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Hosszabb tárolás után az anyagon tejfölszerű kiválás jelenik meg, amit felhasználás előtt alapos felrázással, felkeveréssel el kell tüntetni.

Feldolgozás:

Fontos! Az impregnálással konzerválunk, ezért a kezelendő felületről a rákerült szennyeződések a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert azok a védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatók el (a felület károsítása nélkül).

A **SMILING HOUSE PROTECTOR MAX**-ot ajánlatos ráfolyatással, ecsettel vagy nagycseppes permetezéssel, locsolással (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! A kezelendő felületnek szemre száraznak kell látszania, és szívóképesnek kell lennie.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu www.szilintex.hu

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát, illetve így kerülhetjük el az esetleges elszíneződéseket.

Amennyiben a teljes felületet (beleértve a fugázást is!) impregnáljuk, a kialakuló védőrétteg a fugázást is védi

Az anyag hatása 24 óra múlva részben, 1 hét elteltével teljes mértékben megmutatkozik.

Garancia:

A megfelelően előkészített felületre, előírás szerint felhordott védelem esetén az impregnált építőanyag víz- és olajfelvételi képességének redukcióját minimum 4-6 évig megőrzi.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

A szennyeződések eltávolítása:

Forró vízzel vagy gőzzel tisztíthatjuk a szennyezett felületet. Előnyös nagynyomású tisztítóberendezés használata (pl. 90 °C, 20 bar). *A tisztítás után a védelmet meg kell ismételni!* A kezelt felületről a rákerült szennyeződések a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festékeket), mert ez már a következő védőrétteg felhordása és megkötése után nagyon nehezen távolítható el.

Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban irányszámok találhatóak, melyek csak tájékoztató jellegűek:

Anyag megnevezése	Felhasználandó mennyiség (liter/m²)
Beton	0,25 – 0,50
Vakolat	0,50 – 1,00
Mészhomokkő	0,40 – 0,70
Tégla	0,40 – 2,00
Gázbeton	0,50 – 2,00
Rostcement	0,10 – 0,30
Terméskő	0,05 – 3,00

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu www.szilintex.hu