



**SMILING HOUSE
STONE WAX**
Viaszos kőápolószer

Jellemzők:

A **SMILING HOUSE STONE WAX** viaszos kőápoló egy kettős hatású szilikont és szerves viaszt tartalmazó emulzió. A rendszer egy önalapozó, hidrofóbizáló, és egy eltávolítható, lemosható fedőréteget képez.

Külső megjelenés	<i>fehér, tejszerű</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 14 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 1 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>>100 °C</i>
pH	<i>kb. 6</i>
Oldószer	<i>víz</i>
Viszkozitás	<i>kb. 100 mm²s⁻¹</i>

- egykomponensű rendszer
- sokféle építőanyagon hatásos
- az épület felületén csekély változásokat okoz
- időjárás hatásnak ellenáll
- hidrofób
- vízgőzáteresztő
- vizes rendszer, környezetre nem ártalmas
- vízzel eltávolítható

A termék speciális összetétele folytán a kismolekulájú szilikonok a viaszfelülethez tapadnak, ezáltal biztosított annak jó időjárás-állósága és a védett falazat légző-képessége.

Alkalmazás:

A **SMILING HOUSE STONE WAX** viaszos kőápoló hatásos védelmet nyújt szívóképes terméskövek felületén. A nagyon porózus, durva felületeken a **SMILING HOUSE STONE WAX** viaszos kőápoló hatékonyságát előzetes, beható vizsgálatokkal kell megállapítani.

Tárolás:

A **SMILING HOUSE STONE WAX** viaszos kőápoló eredeti, zárt edényben 0-30 °C között, napfénytől távoltartottan, legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Feldolgozás:

Fontos! Az impregnálással konzerválunk, ezért a kezelendő felületről a rákerült szennyeződések a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert azok a védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatóak el (a felület károsítása nélkül).

A **SMILING HOUSE STONE WAX** viaszos kőápolót hígítás nélkül kell alkalmazni. Az anyagot ajánlatos ráfolyatással, ecsettel vagy nagycseppes permetezéssel, locsolással (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A megfolyt anyagot mihamarabb hengerelje a felületbe, mert a termék viasztartalma egyetlen

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

vastagságban épülhet a megfolyásoknál a felületbe. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! A kezelendő felületnek szemre száraznak kell látszania. Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ (kb. 0,1 – 1 l/m²).

Amennyiben a második réteget felhordása elmarad, úgy a felület száradása után már semmi esetre se hordjuk fel! Nagynyomású, forró vizes tisztítás után, ismételten elvégezhető az előírás szerinti kétrétegű kezelés.

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.

Amennyiben a teljes felületet (beleértve a fugázást is!) impregnáljuk, a kialakuló védőréteg a fugázást is védi.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Szennyeződés eltávolítása:

Forró vízzel vagy gőzzel tisztíthatjuk a szennyezett felületet. Előnyös nagynyomású tisztítóberendezés használata (pl. 90 °C, 20 bar). A tisztítás után a védőréteget ismét fel kell hordani! ***Míg a mosással csak a szennyeződés elleni védőréteget mossuk le a szennyeződéssel együtt, addig a szer a falban kialakított hidrofóbizáló hatását nem veszíti el.***

Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban irányszámok találhatóak, melyek csak tájékoztató jellegűek:

Anyag megnevezése	Felhasználandó mennyiség (liter/m²)
Beton	0,25 – 0,50
Vakolat	0,50 – 1,00
Mészhomokkő	0,40 – 0,70
Tégla	0,40 – 2,00
Gázbeton	0,50 – 2,00
Rostcement	0,10 – 0,30
Terméskő	0,05 – 3,00

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levél cím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu