



SMILING HOUSE
WET EFFECT
Nedves hatású impregnálószer

Jellemzők:

Alkil-szilikongyanta szerves oldószerben.

Külső megjelenés	Színtelen, opálos
Hatóanyag tartalom	kb. 2 %
Sűrűség 25 °C-on	0,84 g/cm ³
Lobbanáspont	15-23 °C

Alkalmazás:

A termék használatával a kezelt építőanyagok nedves hatásúvá válnak, színük elmélyül, elsötétül. A színváltozással együtt az építőanyagok felülete vízlepergetővé válik, így véd a nedvesség okozta károsodásoktól. Alkalmazható **beltéren**, mindenféle nedvszívó ásványi felületen (természetes kő, műkő, tégl, dísztégl, térkő, beton stb.). Független falfelületekhez ajánljuk, mert esetleg csúszásveszélyt okozhat járófelületeken, de amennyiben próbakezelést végzünk és az nem igazolja a csúszásveszélyt úgy alkalmazhatjuk kevésbé igénybevett (csak gyengén kopásálló!) vízszintes felületeken is.

Tárolás:

Eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 12 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. A terméket használat után minden esetben hermetikusan azonnal, vissza kell zárni, mert oldószer tartalma gyorsan elillan és használhatatlanná válik.

Feldolgozás:

Ügyeljünk az egyenletes eloszlásra. A felhordást szivaccsal, ecsettel vagy festő hengerrel célszerű elvégezni. Felhordható szórópisztollyal is. A termék felhasználásra kész, nem kell hígítani, ha mégis szükséges lakkbenzint alkalmazzunk, maximum 10% arányban. Felhordás után 2-3 perccel lakkbenzines törölkendővel vagy szivaccsal dörzsöljük át a felületet, így fixáljuk az anyagot. Ha ez elmarad a felület még napok múlva is ragadni fog! Elegendő egy rétegben felhordani. 1 liter anyag átlagosan 10-15 m² felület egyrétegű kezelésére elegendő. Járófelületen történő alkalmazáskor 24 óráig ne lépjünk a lekezelt felületre. A teljes száradás 48-72 óra alatt következik be. Az anyagot csapadékmentes és fagymentes időben (0 °C fölött) szabad felhasználni. Felhordás után a szerszámokat lakkbenzinnel kell elmosni!

Figyelem:

Az impregnálással konzerváljuk az építőanyag felszínét, ezért ha koszos felületre hordjuk fel az anyagot, úgy a szennyeződés később a felszín károsítása nélkül nem, vagy csak nehezen távolítható el! Ezért az impregnálás megkezdése előtt alaposan tisztítsuk meg a kezelni kívánt felületet. Felhordás előtt gondosan takarja le az ablakokat, illetve a nem szívóképes felületeket, ugyanis a termék olyan gyorsan köt, hogy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani. Amennyiben üvegre fröccsen, úgy azt szappanos vízzel, vagy ha szükséges oldószerrel azonnal mossa le. Festett felület (pl.: festett palatetők) kezelése előtt próbát kell ejteni, hogy az anyag oldja-e az alkalmazott festéket. Ne impregnáljunk erős napsütéses időben, illetve átforrósodott felületet, mert a szer hatóanyaga beépülés előtt elpárologhat! A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.

Biztonsági intézkedések:

Bővebb instrukciókat a „Biztonsági adatlap”-ból olvashat, mely a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levél cím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu